


Samostapajuća -samostapajuća dvoslojna traka na bazi EPT butil gume i samovulkanizujućeg sloja od petrolat butil gume omogućava savršenu vodonepropustljivost. Zbog svog sastava, mekoće i elastičnosti omogućava odlično lepljenje i prijanjanje na različite materijale od gume, plastike i metala, na ravnim i neravnim površinama čak i na veoma nepravilnim oblicima. Mekoća i mogućnost velikog istezanja (do600%) omogućava lako rukovanje i formiranje u bilo koji oblik

Konstrukcija



Zadnji sloj: EPT – Butil guma (crna)
Samovulkanizujući sloj: Petrolatum - butil guma (braon)



Zaštitini sloj: PE beli

Karakteristike

- Perfektna vodootpornost / vodootpornost
- Fleksibilni, pozadinski sloj zajedno sa debelim samovulkanizujućim slojem osigurava perfektno prijanjanje i sprečava prodor vode i vlage čak i kod vrlo nepravilnih oblika.
- Veoma visok stepen lepljenja / prijanjanja (adhezije) za čelik, plastiku i ostale površine.
- Modifikovani petrolatum koji je upotrebljen kod samovulkanizujućeg sloja sprečava pojavu rdje.
- Zaštitni plastični sloj omogućava da se lako unapred odredi oblik trake/table u radionici. Na taj način aplikacija na licu mesta biva mnogo brža i jeftinija

Primena

- Antikorozivna i mehanička zaštita raznih ukopanih i uzidanih predmeta i spojeva nepravilnog oblika.
- Pogodna za zaštitu svih vrsta cevi i cevni komponenti.
- Zaštita spojeva kod telefonskih, signalnih, optičkih i koaksialnih kablova i njihovih spojnica
- Za stoprocentnu izolaciju od vode, vlage, vazduha i prašine
- Kao komponenta za „hladnu" telefonsku spojnicu Nitto Tele – Cold -Seal.
- Dodatna zaštita traka PVC 51A.ili 21A

Tehničke karakteristike	jedinica	veličina
Debljina		
<i>Pozadine</i>		1,0
<i>Lepljivi sloj</i>	mm	1,0
<i>Ukupno</i>		2,0
Prianjanje na:		
<i>Prohrom</i>		1500
<i>Pozadinu</i>	g/25 mm	1500
<i>Polietilen</i>		1000
Elongacija (izduženje)	%	600
Sila kidanja	kg/25 mm	3,0
Sila cepanja	kg	0,9
Zapremski otpor	ohm-cm	1.0x10 ¹⁵
Probojni napon	kV	33
Higroskopnost	%	0,10
Otpornost na udar	kg-cm	41

Napomena :

Proizvod pre upotrebe ne sme da se izlaže UV zračenju duže vreme i ne preporučuje se upotreba na mestima gde je moguće prisustvo organskih rastvarača.

Atesti / Certifikati

Proizvod je atestiran prema specifikacijama propisanim od strane telekomunikacionih organizacija u mnogim evropskim zemljama.

Zastupnik i distributer:

AGS Trade d.o.o., RS - 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 D/III
Tel./Fax. +381 11 311 3202; 311 9057; e-mail: office@ags.rs
www.ags.rs